



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران
Iranian National Standardization Organization

INSO
18699-9
1st.Edition
2018

استاندارد ملی ایران
۱۸۶۹۹-۹
چاپ اول
۱۳۹۶

درزگیرهای گرم - قسمت ۹: تعیین
سازگاری با روسازی آسفالتی - روش آزمون

**Hot applied joint sealants - Part 9:
Determination of compatibility with asphalt
pavements - Test method**

ICS: 93.080.20

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانمۀ standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«درزگیرهای گرم - قسمت ۹: تعیین سازگاری با روسازی آسفالتی-روش آزمون»

سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس:

رییس مرکز تحقیقات راه، ساختمان و شهرسازی جنوب شرق

محمد حسنی، محمد

(دکتری سازه)

دبیر:

کارشناس مسئول صنایع ساختمانی استاندارد کرمان

خورشیدزاده، محمد مهدی

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

رییس اداره استاندارد شهرستان بم

آزمون، پیمان

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

مدیر کنترل کیفیت شرکت سیمان زرین رفسنجان

احمدیان، شیرزاد

(کارشناسی شیمی)

مدیرعامل شرکت تعاونی بتن سازان شهر کرمان

انجم شعاع، محمد حسین

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

کارشناس استاندارد کرمان

بختیاری زاده، حامد

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

مدیر عامل شرکت سفید بام کرمانیان

سلطانی نسب، سعید

(کارشناسی محیط زیست)

کارشناس استاندارد کرمان

عسکری، مجید

(کارشناسی مکانیک)

مدیر کنترل کیفیت شرکت صنعت شیمی ساختمان

عیسیی یی، مهین

(کارشناسی ارشد شیمی)

مدیر کنترل کیفیت گروه صنایع سیمان کرمان

فرازمند، رضا

(کارشناسی ارشد شیمی)

کارشناس آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کرمان

کریمی شاهرخی، مینو

(کارشناسی ارشد شیمی)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

نورمحمدیان، مهدی

(دکتری سازه)

مدیر کنترل کیفیت شرکت سیمان ممتازان کرمان

نیکخواه، مرتضی

(کارشناسی ارشد شیمی)

رئیس تحقیق و توسعه شرکت سیمان ممتازان کرمان

مصطفوی مجد، مهدیه

(کارشناسی ارشد شیمی)

مدیر کنترل کیفیت شرکت کاشی الماس کویر

ملحاسینی، الهام

(کارشناسی ارشد شیمی)

ویراستار:

عضو مستقل

قاسملویان، محدثه

(کارشناسی ارشد شیمی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش‌گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۲	۴ اصول آزمون
۲	۵ وسایل
۲	۶ آماده سازی و تثبیت شرایط آزمونهای
۳	۷ روش اجرای آزمون
۳	۸ بیان نتایج
۳	۹ دقت
۳	۱۰ گزارش آزمون

پیش‌گفتار

استاندارد «درزگیرهای گرم- قسمت ۹: تعیین سازگاری با روسازی آسفالتی - روش آزمون» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده و در هفت‌صد و پنجاه و نهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارایه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS EN 13880 - 9: 2003, Hot applied joint sealants. Test method for the determination of compatibility with asphalt pavements

مقدمه

این استاندارد یکی از مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۸۶۹۹ است. سایر قسمت‌ها عبارتند از :

- قسمت ۱: تعیین چگالی در دمای 25°C - روش آزمون؛
- قسمت ۲: تعیین نفوذ مخروط در دمای 25°C - روش آزمون؛
- قسمت ۳: تعیین نفوذ و بازیابی (قابلیت ارجاعی) - روش آزمون؛
- قسمت ۴: تعیین پایداری حرارتی - تغییر در مقدار نفوذ - روش آزمون؛
- قسمت ۵: تعیین مقاومت جریان یافته - روش آزمون؛
- قسمت ۶: آماده‌سازی نمونه‌ها برای آزمون - روش آزمون؛
- قسمت ۷: ارزیابی عملکرد درزگیر - روش آزمون؛

- Part 8: Test method for the determination of the change in weight of fuel resistance joint sealants after fuel immersion;

- Part 10: Test method for the determination of adhesion and cohesion following continuous extension and compression;

- قسمت ۱۱: آماده‌سازی قطعه‌های آزمونه آسفالتی مورد استفاده در آزمون‌های عملکرد و تعیین سازگاری آسفالت - روش آزمون؛

- قسمت ۱۲: ساخت قطعه‌های آزمونه بتنی مورد استفاده در آزمون پیوستگی (روش‌های اجرا) - روش آزمون؛

- Part 13: Test method for the determination of the discontinuous extension (adherence test).

درزگیرهای گرم - قسمت ۹: تعیین سازگاری با روسازی آسفالتی - روش آزمون

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای مشخص کردن سازگاری درزگیرهای گرم استفاده شده در ترک روسازی آسفالت است.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۹۹-۱۱: سال ۱۳۹۶، درزگیرهای گرم - قسمت ۱۱: آماده‌سازی قطعه‌های آزمونه آسفالتی مورد استفاده در آزمون‌های عملکرد و تعیین سازگاری آسفالت - روش آزمون

2-2 EN 13880-6, Hot applied joint sealants — Part 6: Test method for the preparation of samples for testing

یادآوری: استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۹۹-۶: سال ۱۳۹۶، درزگیرهای گرم - قسمت ۶: آماده‌سازی نمونه‌ها برای آزمون، با استفاده از استاندارد EN 13880-6:2004 تدوین شده است.

2-3 EN 14188-1, Joint fillers and sealants — Part 1: Specifications for hot applied sealants

یادآوری: استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۳۵۲-۱: سال ۱۳۹۴، پرکنندۀ‌های درز و درزگیرها - قسمت ۱: درزگیرهای گرم - ویژگی‌ها، با استفاده از استاندارد EN 14188-1:2004 تدوین شده است.

2-4 ISO 188, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests

یادآوری: استاندارد ملی ایران شماره ۳۱۵۱: سال ۱۳۸۹، لاستیک ولگانیزه یا گرمانترم - آزمون‌های مقاومت‌گرمایی و پیرشدگی تسریع شده، با استفاده از استاندارد ISO 188:2007 تدوین شده است.

۳ اصول آزمون

با بررسی نواقص درزگیر از لحاظ شکستهای چسبندگی و پیوستگی، تشکیل عصاره‌های روغن^۱ و نرم‌شدن درزگیر پس از سردشدن، سازگاری آن با آسفالت تعیین می‌شود.

۴ وسایل

۱-۴ تیغه سنگ‌تراشی فشاری

۲-۴ قلم موی محکم

۳-۴ نوار چسب پارچه‌ای

۴-۴ گرمخانه فن‌دار

۵-۴ چاقو یا تیغه

۵ آماده‌سازی و تثبیت شرایط آزمونهای

۱-۵ دو قطعه آزمونه آسفالتی که بطبق استاندارد ۱۸۶۹۹-۱۱ تهیه شده است را بردارید.

۲-۵ به وسیله برش خیس با تیغه سنگ‌تراشی فشاری، شیاری به طول ۱۰۰ میلی‌متر، عرض $(13,0 \pm 3,2)$ میلی‌متر و عمق $(19,0 \pm 3,2)$ میلی‌متر در سطح قطعه آزمونه آسفالتی ایجاد نمایید (به زیربند ۱-۴ مراجعه شود).

۳-۵ جهت خارج کردن ذرات باقی مانده از برش، نمونه را زیر آب گرفته و شیارها را با یک قلم موی سفت و محکم تمیز کنید (به زیربند ۲-۴ مراجعه شود).

۴-۵ اجازه دهید تا آزمونهای خشک شده و به دمای اتاق برسند. سپس جهت جلوگیری از تخریب‌شدن، نمونه‌ها را با احتیاط در نوارچسب پشت‌پارچه‌ای^۲ بپیچید. در غیر این صورت، آن‌ها را برای جلوگیری از متابشی‌شدن یا سقوط در مدت زمان آزمون تقویت کنید.

1- Oil exudate

2- Cloth backed adhesive tape

۶ روش اجرای آزمون

- ۱-۶ دو نمونه را بطبق استاندارد ۶ EN 13880-6 آماده کنید.
- ۲-۶ جهت جلوگیری از نشتی، انتهای شیارها را ببندید. درزگیر را داخل شیار بریزید. اجازه ندهید درزگیر از سطح شیارها سرریز کند.
- ۳-۶ پس از خشک شدن درزگیر و رسیدن به دمای اتاق، درزگیرهای سرریز شده را با چاقوی داغ (نگاه کنید به ۴-۵) تمیز کنید تا درزگیر با آزمونه آسفالت هم سطح گردد.
- ۴-۶ آزمونهای آسفالت را در یک گرمخانه فن دار (نگاه کنید به ۴-۴) در دمای (30 ± 3) درجه سانتی گراد به مدت (72 ± 1) ساعت قرار دهید. جهت پیشگیری از فروریختن بکاره درزگیر حداقل یک بار در هر روز آزمونه را بررسی کنید.
- ۵-۶ پس از اتمام دوره آزمون، آزمونهای آسفالت را از گرمخانه خارج نموده و بلا فاصله مورد بررسی قرار دهید.

۷ بیان نتایج

نواقص ناشی از عدم چسبندگی و انسجام بین درزگیر و آسفالت، تشکیل عصارههای روغن و نرم شدن درزگیر پس از سرد شدن را گزارش نمایید.

۸ دقت

تخمین تکرارپذیری و تجدیدپذیری این روش آزمون هنوز در دسترس نیست. اما در صورت موجود بودن در ویرایش های بعدی گنجانده خواهد شد.

۹ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید حداقل شامل اطلاعات زیر باشد:

الف- ارجاع به این استاندارد ملی ایران؛

ب- نام نمونه؛

پ- منبع نمونه؛

ت- تاریخ ساخت یا انقضا؛

ث- تاریخ انجام آزمون و نتایج بدست آمده؛

ج- نام آزمون‌گر و آزمایشگاه انجام دهنده آزمون؛

ج- اطلاعات درباره شرایطی که نمونه‌ها تحت آن شرایط آماده شده‌اند؛

ح- ارجاع به چرخه آزمون و شرایط آزمون؛

خ- نتایج آزمون.

