




جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran  
سازمان ملی استاندارد ایران



استاندارد ملی ایران

۴۹۸۳

تجدیدنظر اول

۱۳۹۳

INSO

4983

1st.Revision

2015

Iranian National Standardization Organization

سنگدانه‌ها - مقدار کل رطوبت قابل تبخیر  
با خشک کردن - روش آزمون

Aggregates - Total Evaporable Moisture  
Content of Aggregate by Drying-  
Test Method

ICS: 91.100.15

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادهٔ ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانهٔ صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتهٔ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیتهٔ ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شمارهٔ ۵ تدوین و در کمیتهٔ ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان ملی تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینهٔ مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامهٔ تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

**کمیسیون فنی تدوین استاندارد**  
**«سنگدانه - مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشک کردن - روش آزمون»**

**سمت و / یا نمایندگی**

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

**رییس:**

شرقی، عبدالعلی  
(دکترا مهندسی عمران)

سازمان ملی استاندارد ایران

**دبیر:**

عباسی رزگله، محمدحسین  
(کارشناس مهندسی مواد-سرامیک)

**اعضا:** (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

گروه ساختمانی شادمان

بلغاری، محمود

(کارشناس ارشد معماری)

شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران

پوریکتا، پولاد

(کارشناس مهندسی عمران)

سازمان ملی استاندارد ایران

حسینی اقدم، سیدرضا

(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

اداره کل استاندارد استان کرمان

خورشیدزاده، محمدمهدی

(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

شرکت پاکدشت بتون

رحمتی، علیرضا

(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

پژوهشگاه استاندارد

سامانیان، حمید

(کارشناس ارشد مهندسی مواد-سرامیک)

شرکت شیمی ساختمان

عیسایی، مهین

(کارشناس شیمی)

پژوهشگاه استاندارد

قری، هما

(کارشناس ارشد شیمی)

گنجی، مجتبی

(کارشناس ارشد مکانیک سنگ)

انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه  
استان تهران

اداره کل نظارت بر اجرای استانداردهای  
صنایع غیرفلزی

مجتبی، سیدعلیرضا

(کارشناس مهندسی مواد-سرامیک)

پژوهشگاه استاندارد

مهدى خانى، بهزاد

(دکترا مهندسی مواد-سرامیک)

آزمایشگاه شرکت صحرای شن و ماسه

نوری، امیرعباس

(کارشناس مهندسی معدن)

سازمان ملی استاندارد ایران

نوری، نگین

(کارشناس شیمی)

## پیش‌گفتار

استاندارد «سنگدانه‌ها - مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشک کردن - روش آزمون» نخستین بار در سال ۱۳۷۷ تدوین شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در پانصد و نهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ تصویب شد، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۸۳: سال ۱۳۷۷ است.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ASTM C566: 2013, Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying

## سنگدانه‌ها - مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشک کردن - روش آزمون

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

۱-۱ هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مقدار کل رطوبت قابل تبخیر در یک نمونه از سنگدانه بهوسیله خشک کردن رطوبت سطحی و رطوبت موجود در حفرات سنگدانه‌ها است. برخی سنگدانه‌ها ممکن است حاوی آبی باشد که با کانی‌های موجود در سنگدانه بهصورت شیمیایی ترکیب شود، چنین آبی قابل تبخیر نبوده و در درصد تعیین شده با این روش در نظر گرفته نمی‌شود.

۲-۱ این روش آزمون برای اهداف عادی، مانند تنظیم مقادیر تشکیل‌دهنده‌های پیمانه بتن به اندازه کافی دقیق است. به‌طور کلی در این روش، رطوبت موجود در آزمونه نسبت به نمونه ساخته شده به عنوان نماینده منبع سنگدانه، به‌طور واقعی‌تر اندازه گرفته می‌شود. در حالت‌هایی که سنگدانه خودش در اثر حرارت تغییر می‌کند یا جایی که اندازه‌گیری با حساسیت بیشتری مورد نیاز است، بهتر است این آزمون با استفاده از یک گرمخانه با دمای کنترل شده انجام شود.

۳-۱ دانه‌های بزرگ از سنگدانه درشت، به‌طور خاص آن‌هایی که بزرگ‌تر از ۵۰ mm هستند، به زمان بیشتری به منظور حرکت رطوبت از درون دانه به سطح آن نیاز دارد. کاربر این روش آزمون بهتر است با تجربه تعیین کند که روش‌های خشک‌کردن سریع، هنگام خشک‌کردن دانه‌های با اندازه بزرگ، دقت کافی برای کاربری انتخاب شده را دارد.

۴-۱ هرچند در استاندارد E11 ASTM اندازه الک‌ها براساس اینچ به عنوان استاندارد بیان شده است، اما در این استاندارد اندازه الک‌ها براساس واحدهای SI و به‌طور دقیق معادل با واحدهای اینچ مشخص شده است.

هشدار- این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی‌کند. بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت کرده و قبیل از استفاده محدودیت‌های اجرایی آن را مشخص کند. احتیاط و هشدار بند ۴-۳ و بند ۶-۲ را نیز ببینید.

### ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره‌ی ۴۹۸۰، سنگدانه‌های ریز - روش آزمون تعیین وزن مخصوص انبوهی و جذب آب

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره‌ی ۴۹۸۱، سنگدانه - روش آزمون وزن واحد و فضای خالی

۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره‌ی ۴۹۸۲، سنگدانه‌های درشت - روش آزمون تعیین وزن مخصوص انبوهی و جذب آب

۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره‌ی ۹۱۴۸، سنگدانه‌های بتن-واژه‌نامه

۵-۲ استاندارد ملی ایران شماره‌ی ۱۱۲۶۷ ، سنگدانه-نمونه‌برداری از سنگدانه‌ها - آینه کار

۶-۲ استاندارد ملی ایران شماره‌ی ۷۱۴۶، مصالح ساختمانی - سنگدانه - کاهش دادن نمونه سنگدانه تا اندازه آزمون - روش کار

**2-7 ASTM C670, Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for Construction Materials**

**2-8 ASTM E11, Specication for Wire Cloth and Sieves for Testing Purposes**

### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۴۸ به کار می‌رود.

### ۴ وسایل

#### ۱-۴ ترازو

ترازوی مورد استفاده باید در هر نقطه‌ای درون گستره کاربرد دارای دقیق، خوانایی و حساسیت تا ۰٪/۱۰ بار آزمون، باشد. در هر وقفه‌ای برابر با ۱۰٪ ظرفیت ترازو، تشخیص بار باید با دقیق ۰٪/۱۰ تفاوت در جرم‌ها انجام شود.

#### ۲-۴ منبع گرما

یک گرمخانه تهویه‌دار با اندازه مناسب که بتواند دمای یکنواخت  $(110 \pm 5)^\circ\text{C}$ ) را در اطراف آزمونه حفظ کند. در صورتی که کنترل دقیق دما مورد نیاز نباشد، از منابع گرمایی دیگری مانند صفحه داغ برقی یا گازی، لامپ‌های حرارتی برقی و یا تندپیز تهویه‌دار<sup>۱</sup> نیز می‌توان استفاده کرد.

#### ۳-۴ ظرف نمونه

ظرفی که حرارت بر آن اثر نگذارد، با حجم کافی به منظور جای دهی نمونه بدون خطر جداسدگی و به شکلی که عمق نمونه بیش از یک پنجم حداقل بعد جانبی ظرف نباشد.

احتیاط - در صورت استفاده از تندپیز، ظرف نمونه باید غیرفلزی باشد.

یادآوری - به جز برای آزمون نمونه‌های بزرگ، یک ظرف سرخ‌کردنی معمولی برای استفاده با یک صفحه داغ، یا هر گونه ظرف فلزی ته‌پهن کم‌عمق برای استفاده با لامپ‌های حرارتی یا گرمخانه مناسب است.

#### ۴-۴ همزن

یک قاشق فلزی یا یک کاردک با اندازه مناسب.

- ۱-۵ نمونه برداری را، به جز مقدار نمونه، طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۶۷ انجام دهید.
- ۲-۵ نمونه مورد آزمون باید نمایانگر درصد رطوبت در منبع مورد نظر باشد و جرم آن از مقدار فهرست شده در جدول ۱ کمتر نباشد. قبل از تعیین جرم نمونه از افت رطوبت آن جلوگیری کنید.

جدول ۱- حداقل جرم نمونه

حداقل جرم نمونه سنگدانه معمولی <sup>b</sup> kg	بزرگ‌ترین اندازه اسمی، اندازه الک با چشممه‌های مربعی الف mm
۰,۵	۴/۷۵
۱,۵	۹/۵
۲	۱۲/۵
۳	۱۹/۰
۴	۲۵/۰
۶	۳۷/۵
۸	۵۰
۱۰	۶۳
۱۳	۷۵
۱۶	۹۰
۲۵	۱۰۰
۵۰	۱۵۰

الف- براساس الکهایی منطبق با استاندارد ASTM E11

ب- برای تعیین حداقل جرم سنگدانه‌های سبک، باید مقادیر سنگدانه را در جرم واحد حجم غیرمتراکم در حالت خشک برحسب کیلوگرم بر مترمکعب (که طبق استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۸۱ به دست آمده است) ضرب کرده و بر ۱۶۰۰ تقسیم کنید.

## ۶ روش انجام آزمون

- ۱-۶ جرم نمونه را تا نزدیک‌ترین ۱٪ تعیین کنید.
- ۲-۶ نمونه را درون ظرف ریخته و در گرمخانه و یا وسیله مناسب دیگر به‌طور کامل خشک کنید. دقت کنید که ذرات نمونه از ظرف بیرون نریزد. افزایش خیلی سریع دما ممکن است باعث خرد شدن و پرتاب بعضی از دانه‌ها از ظرف و در نتیجه کاهش جرم نمونه شود. (در مواردی که حرارت اضافی باعث تغییراتی در خصوصیات سنگدانه‌ها می‌شود و یا هنگامی که اندازه‌گیری دقیق‌تری موردنیاز است، باید از یک گرمخانه با قابلیت کنترل دما استفاده کرد).

در صورتی که منبع گرمای وسیله‌ای به غیر از گرمخانه مجهز به کنترل دما باشد، نمونه را در حین خشک شدن به هم بزنید تا عملیات تسريع شود و از تجمع حرارت به صورت منطقه‌ای جلوگیری شود. در صورت استفاده از تندپز، هم زدن نمونه اختیاری می‌باشد.

هشدار- هنگامی که از یک تندپز استفاده می‌شود، گاهی اوقات کانی‌هایی در سنگدانه ممکن موجود است که باعث گرم شدن بیش از حد مصالح و انفجار آن‌ها می‌شود. این موضوع می‌تواند به تندپز آسیب برساند.

۳-۶ هنگامی که یک صفحه داغ استفاده می‌شود، خشک کردن می‌تواند با استفاده از روش زیر تسريع شود. به مقدار کافی الكل بدون آب را بر نمونه بریزید تا نمونه مرطوب را بپوشاند. نمونه را هم زده و اجازه دهید تا مواد معلق شده تهنشین شوند. سپس الكل را تخلیه کنید طوری که هیچ ذره‌ای از نمونه از دست نرود. سپس الكل باقی‌مانده در نمونه را آتش بزنید و اجازه دهید تا در حین خشک کردن بر روی صفحه داغ، سوختن خاتمه یابد.

هشدار- به منظور جلوگیری از آسیب یا صدمه ناشی از سوختن الكل دقت کافی به عمل آید.

۴-۶ هنگامی نمونه کاملاً خشک شده است که با حرارت دادن بیشتر، افت جرم نمونه کمتر از ۱٪ باشد.

۵-۶ جرم نمونه خشک شده را بعد از این که به اندازه کافی سرد شد تا به ترازو آسیب نرساند، تا نزدیک‌ترین ۰٪ تعیین کنید.

## ۷ روش محاسبه و بیان نتایج

۱-۷ مقدار رطوبت قابل تبخیر کل را از رابطه (۱) محاسبه کنید:

$$P = 100 (W - D)/D \quad (1)$$

که در آن:

$P$  مقدار رطوبت قابل تبخیر کل، بر حسب درصد؛

$W$  جرم اولیه نمونه، بر حسب گرم؛

$D$  جرم نمونه خشک شده، بر حسب گرم.

۲-۷ مقدار رطوبت سطحی برابر با اختلاف بین مقدار رطوبت قابل تبخیر کل و جذب آب است، که تمامی مقادیر بر مبنای جرم خشک نمونه می‌باشد. مقدار جذب آب می‌تواند مطابق با استانداردهای ملی ایران به شماره‌های ۴۹۸۰ و ۴۹۸۲ تعیین شود.

## ۸ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

۱-۸ ارجاع به این استاندارد ملی ایران؛

۲-۸ مشخصه سنگدانه؛

۳-۸ درصد رطوبت قابل تبخیر کل؛

۴-۸ در صورت نیاز، درصد رطوبت سطحی.

## ۱-۹ دقت

۱-۱-۹ انحراف استاندارد درون آزمایشگاهی یک کاربر برای مقدار رطوبت سنگدانه‌ها  $0,28\%$  به دست آمده است (یادآوری را ببینید). بنابراین نتایج دو آزمون هم‌زمان که توسط یک کاربر در یک آزمایشگاه روی یک نوع از سنگدانه انجام شده است بیشتر از  $0,79\%$  از یکدیگر تفاوت ندارند.

۲-۱-۹ انحراف استاندارد بین آزمایشگاهی برای مقدار رطوبت سنگدانه‌ها  $0,28\%$  به دست آمده است (یادآوری را ببینید). بنابراین، نتایج دو آزمون که در دو آزمایشگاه روی سنگدانه مشابه انجام شده است بیشتر از  $0,79\%$  از یکدیگر تفاوت ندارند.

۳-۱-۹ داده‌های آزمونی که از نمونه‌های خشک شده تا جرم ثابت در یک گرمخانه خشک‌کن تحت دمای  $(110 \pm 5)^\circ\text{C}$  به دست آمده‌اند، دقت مندرج در بندهای فوق را نشان داده‌اند. هنگامی که سایر روش‌های خشک کردن به کار برده می‌شود، دقت نتایج ممکن است به طور قابل توجهی از آن‌چه که در بندهای فوق اشاره شده است متفاوت باشد.

یادآوری- این اعداد به ترتیب بیان گر حدود  $1s$  و  $2s$  شرح داده شده در استاندارد ASTM C670 می‌باشند.

## ۲-۹ اریبی

۱-۲-۹ هنگامی که نتایج تجربی با مقادیر معلوم نمونه‌های ترکیبی دقیق مقایسه شد، نتایج زیر به دست آمده است.

۱-۲-۱ اریبی آزمون‌های رطوبت بر روی یک سنگدانه، میانگین  $+0,06\%$  را نتیجه داده است. اریبی مقادیر آزمون منفرد از سنگدانه مشابه با سطح اطمینان  $95\%$  بین  $-0,07\%$  و  $+0,20\%$  شده است.

۱-۲-۲ اریبی آزمون‌های رطوبت انجام شده بر روی سنگدانه دوم، میانگینی کمتر از  $+0,01\%$  را نتیجه داده است. اریبی مقادیر آزمون منفرد از سنگدانه مشابه با سطح اطمینان  $95\%$  بین  $-0,14\%$  و  $+0,14\%$  شده است.

۱-۲-۳ اریبی آزمون‌های رطوبت کلی روی هر دو سنگدانه، میانگین  $+0,03\%$  را نشان داده است. اریبی مقادیر آزمون روی هر دو سنگدانه، با سطح اطمینان  $95\%$  بین  $-0,12\%$  و  $+0,18\%$  شده است.

۲-۲-۹ داده‌های آزمونی که از نمونه‌های خشک شده تا جرم ثابت در یک گرمخانه خشک‌کن تحت دمای  $(110 \pm 5)^\circ\text{C}$  به دست آمده‌اند، اریبی مندرج در بندهای فوق را نشان داده‌اند. هنگامی که سایر روش‌های خشک کردن به کار برده می‌شود، اریبی نتایج ممکن است به طور قابل توجهی از آن‌چه که در بندهای فوق اشاره شده است متفاوت باشد.

یادآوری- این مقادیر دقت و اریبی از داده‌های رطوبت به دست آمده توسط آزمایشگاه شرکت‌کننده در برنامه کفایت تخصصی رطوبت خاک<sup>۱</sup> SHRP منتج شده است، که به‌طور کامل در گزارش SHRP-P-619 تشریح شده است. نمونه‌های آزمون شده‌ای که با این مقادیر مرتبط‌اند مخلوطهای به خوبی دانه‌بندی شده‌ی سنگدانه ریز و درشت، با گستره مقادیر رطوبت در حالت اشباع با سطح خشک هستند.